

Propiedades	
Tipo de Formulación	Cera-Resina Flexible
Lado recubierto	CSO (Tinta por fuera)
Longitud	450 mts.
Película base	4.5 micras de poliéster
Espesor	<9.0 micras
Punto de fusión de la tinta	80° C
Densidad Óptica(Transmisivo)	>1.00
Densidad Óptica(Reflexivo)	>1.70
Sustratos	
Papeles	recubiertos y no recubiertos
Sintéticos	poliéster, polietileno, polipropileno y PVC.
Características	
Energía baja del cabezal de impresión	■
Diámetro Interno	1 pulg.
Resistencia a la abrasión	■
Ancho	104 mm
Resistencia al rayado	
Flexibilidad para imprimir	■
Impresión de alta densidad	■